



FICHA TÉCNICA

MATERIAL: **ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO**

TIPO: **POLIÉTER**

DENOMINACIÓN: **NG**

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN (Valores Medios)	UNIDADES	NORMA
DENSIDAD	30,00	Kgs/m3	EN-ISO-845
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	4,77	Kpa	UNE-ISO 3386-1
RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN(25%)	153	Nw	UNE-EN ISO 2439
RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN(40%)	192	Nw	UNE-EN ISO 2439
RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN(65%)	380	Nw	UNE-EN ISO 2439
FACTOR SAG	2,48		
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	1,33	Mpa	UNE-EN ISO 1798
ALARGAMIENTO	145,00	%	UNE-EN ISO 1798
RESISTENCIA AL DESGARRO	218,50	Nw/m	EN-UNE-ISO 8067
DEFORMACIÓN REMANENTE(50%)	2,17	%	UNE-EN ISO 1856
AUTOEXTINGUIBILIDAD :	No requerido		UNE-23727-90