

Ficha Técnica / Technical Data Sheet

T 31100



T 31100

rev. 03

Publicada en / Published on 14/10/2013

--

Distribución no limitada/Distribution not limited

Propiedad <i>Property</i>	Unidad <i>Unit</i>	Método <i>Method</i>	Especificación <i>Specification</i>
Densidad neta <i>Net density</i>	kg/m ³	ISO 845	26-30
Resistencia a la compresión 40 % <i>Compression Resistance 40%</i>	kPa	ISO 3386/1	2,3-3,1
Fuerza de indentación 40% <i>Indentation Force 40%</i>	N	ISO 2439	95-125
Resistencia a la tracción <i>Tensile Strength</i>	kPa	ISO 1798	≥ 85
Alargamiento <i>Elongation</i>	%	ISO 1798	≥ 190
Deformación remanente 50% <i>Compression set 50%</i>	%	ISO 1856 /A	≤ 5
Número de poros <i>Cell count</i>	nº/cm	UNE 53201	TV 18
Planta de producción / Production plant <i>Catarroja</i>			
Color / Colour			

La marca negra indica un parámetro modificado frente a la edición previa / A black area indicates a parameter which have modified versus previous edition